



ZAG

695
1949 - 1994
2009

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Kamen Azur7 je testiran na Zavodu za gradbeništvo – ZAG, po evropskih standardih

SIST EN 14617-1: 2005 ;

Prostorninska masa 2123 kg/m³

Vpijanje vode 0,14 %

SIST EN 14617-2: 2004;

Upogibna trdnost 26,8 MPa

SIST EN 15286:2005;

Toplotno- hidrični raztezek v območju 20*- 80*C 1,38 mm

**Agglomerated stone- Slab and tiles for wall finishes (internal and external),
TEAM WP62-UGE-050228 Natural stone test methods- razviti v okviru evropskega podjetja
TEAM.**

SIST EN – 12667:2002;

Toplotni upor merjenja 0,07 m²K/W

Toplotna prevodnost merjenja 0,78 W/mK